

FICHA TÉCNICA

FABRICANTE DE JUNTAS DE SILICONA DYNAGREY® NÚM. DE PARTE. 143349, 143351, 143352

PROPIEDADES TÍPICAS

Estos valores no están destinados a usarse en la
preparación

especificaciones

Tipo Oxima.....	Silicona
Apariencia/Color Suave	Pasta gris
Específico Gravedad 1.36	
Tasa de extrusión (g/minuto) 300	
Depresión (en) 0	
Piel con el tiempo (minutos) 4	
Encuentra tiempo libre (minutos) 20	
Costa "A" 50	
De tensión Fuerza (psi) 500	
Alargamiento (%) 250	
Módulo (psi) 250	
COV (g/L) 38	
Operando Temperatura	-85°F a 500°F
.....	(- 65°C a 260°C)

DESCRIPCIÓN

dinatex® DynaGrey® Silicone Gasket Maker es un compuesto para juntas vulcanizante a temperatura ambiente de un solo componente, diseñado para proporcionar juntas confiables "formadas en el lugar" para ensamblajes mecánicos. El material es una pasta que no se desmorona y se cura hasta convertirse en un sólido gomoso resistente a temperatura ambiente al exponerse a la humedad del aire. El producto resiste el envejecimiento, la intemperie y los ciclos térmicos sin endurecerse, encogerse ni agrietarse. dinatex® DynaGrey® Silicone Gasket Maker está diseñado para proporcionar mayor resistencia al aceite, buena adherencia y flexibilidad; es seguro para el sensor y no corrosivo.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor seguro
- No corrosivo
- Poco olor



- Reemplaza la mayoría de las juntas
- No es inflamable
- No tóxico
- Resistencia al aceite mejorada

APLICACIONES TÍPICAS

- Tapas de válvulas
- Bandejas de transmisión
- Bridas de bomba de aceite
- Hace cualquier junta al instante.
- Tapas de engranajes de distribución
- Tapas de diferencial

embalaje

Colores: Gris

Tamaño: tubo de 85 g, lata automática de 8 oz, cartucho de

300 ml

TIEMPO DE CURADO

dinatex®DynaGrey®Fabricante de juntas de silicona Cura al exponerse a la humedad del aire. El material se seca al tacto en una hora y cura completamente en 24 horas. El tiempo de curado variará según la temperatura, la humedad y el espacio.

CÓMO UTILIZAR

1. Retire todo el material anterior de las superficies de contacto.
2. Limpie y seque todas las superficies con un disolvente sin residuos, como dinatex®Limpiador de frenos y piezas (P/N 49665).
3. dinatex®DynaGrey®Fabricante de juntas de silicona Se suministra listo para usar. Corte la boquilla al tamaño de cordón deseado, de 1/16" a 1/4" de diámetro.
4. Aplique una capa continua y uniforme de silicona a una superficie, tomando primero las áreas internas de la configuración de la junta y luego todos los orificios de los pernos circundantes. La consistencia pastosa facilita el trabajo; Se puede utilizar una espátula o una paleta de madera para labrar la superficie.

LIMPIAR

1. Deje que el exceso de material se extienda más allá de la boquilla de extensión para curar, sellar y proteger el producto restante de la humedad. Para reutilizarlo, simplemente retire el tapón curado de la punta.
2. manos limpias con dinatex®Toallitas abrasivas (P/N 53104).

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Cuando se almacena en los contenedores originales sin abrir a 90°F (32°C) o menos, dinatex®DynaGrey®Fabricante de juntas de silicona tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de envío.

En países donde el calor y la humedad son un factor importante, se deben tomar precauciones especiales. Almacene el producto en un almacén cubierto y bien ventilado y evite condiciones de calor excesivo. El almacenamiento en condiciones de mucho calor y alta humedad puede reducir la vida útil hasta en un 30%. La rotación de existencias es una necesidad absoluta. Las cajas siempre deben apilarse en posición vertical. NO apile las cajas de lado. NUNCA apile cajas de más de 8 de altura. NO almacene a menos de 1 metro (4 pies) de la línea del techo del almacén o edificio de almacenamiento.

USUARIOS POR FAVOR LEA

Se cree que la información y los datos contenidos en este documento son precisos y confiables; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del uso. Dado que el proveedor no puede conocer todos los usos o las condiciones de uso a las que estos productos pueden estar expuestos, no se ofrecen garantías sobre la idoneidad o idoneidad para un uso o propósito particular.

Es responsabilidad del usuario probar minuciosamente cualquier uso propuesto de nuestros productos y concluir de forma independiente un rendimiento satisfactorio en la aplicación.

Asimismo, si la aplicación, las especificaciones del producto o la forma en que se utilizan nuestros productos requieren aprobación o autorización gubernamental, es responsabilidad exclusiva del usuario obtener una autorización segura.

Sin garantía: Debido a que el almacenamiento, manejo y aplicación del material está fuera del control de Dynatex, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. La única garantía limitada de Dynatex es que el producto cumple con las especificaciones de fabricación vigentes en el momento del envío. No existe ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para el uso, ni ninguna otra garantía expresa o implícita. Dynatex no será responsable de daños incidentales o consecuentes de ningún tipo. El remedio exclusivo por incumplimiento de dicha garantía limitada es el reembolso del precio de compra o el reemplazo de cualquier producto que no sea el garantizado.

Las sugerencias de usos no deben tomarse como incentivos para infringir ninguna patente.

Dynatex® una división de **SODAL**

Anillo 350Peaje Gratis: (800) 999-2937
Elizabethtown, Kentucky, EE.UU. 42701 Teléfono: (270) 769-5557
Correo electrónico: ventas@dynatex.net Fax (270) 769-6418
Sitio web: www.dynatex.net